

ENKE MULTI PROTECT

Päivämäärä:

1.8.2022

Valmistaja:Enke-Werk, Johannes Enke GmbH & Co. KG
Hamburger Straße 16, 40221 Düsseldorf**Yhteydenotto:**info@rooftech.fi
www.rooftech.fi

Yleistä



Asennusohje pintojen suojaamiseksi Enke-tuotteilla. Ohje on **Enke Multi Protectille**.

Työvaiheet:

Puhdista ja kuivaa alusta
Levitä alustalle pohjustusainetta
Maalaa Enke Multi Protect:illa
Anna kuivua

Esivalmistelu

Ennen maalausta Enke Multi Protect-ruosteensuojamaalilla, on pinta käsiteltävä huolellisesti. Pinnan tulee olla vähintään **+5°C**, kuiva sekä puhdas irtoliasta, pölystä ja irtoilevasta ruostehileestä. Puhtaalle ja kuivalle pinnalle levitetään kerros pohjustusainetta. Mikäli pinta on ruosteinen, se tulee pohjustaa kahteen kertaan.

Enkopur tiivistettyjä alueita ei saa pohjustaa ja tiivistykset tulee olla täysin kuivat! (Kuivumisaika 3-7 pv)

Pohjustaminen Yleispohjustusaineella 933

Pohjustetta on ehdottomasti käytettävä, riippumatta siitä onko kyseessä uudet vai vanhat alustat. Peltikatolla EMP-maalaus pohjustetaan Primer 933- pohjusteella.

Yleispohjustusaine 933 on erittäin nopeasti kuivuva ja sitä voidaan käyttää miltei kaikkiin rakennuksissa esiintyviin alustoihin. Mineraalialustat (betoni, sementtirappaus, muuri, rappaus, luonnonkivi) voidaan esikäsitellä sillä yhtä ongelmattomasti kuin bitumikaistat, metallipinnat, puu tai monet muoviosat. Epäselvässä tapauksessa pyydämme ottamaan yhteyttä maahantuojaan. Varsinkin metallista, puusta ja myös muovista valmistettujen rakenneosien yhteydessä on varmistettava, että ne eivät ole maalattuja/lakattuja. Yleispohjustusaine 933 liuottaa useimmat lakkakerrokset ja/tai turvottaa niitä. Siksi lakkakerrosten yhteensoveltuvuus Yleispohjustusaine 933:n kanssa on testattava tai suositeltavampaa on poistaa lakkakerros mekaanisesti.

Alustoille, joiden koostumusta ei tunneta on tehtävä ensiksi tarttuvuustesti.

Pohjusteen kulutus: **150 - 200 g/m²**
Kuivumisaika: **n. 15-20 minuuttia** (sääolosuhteista riippuen).

Maalaus

EMP (Enke Multi Protect)- maali tulee sekoittaa hyvin ennen käyttöä. Yksi kerros EMP-maalia antaa jo riittävän suojan ja värin. EMP-maalia levitetään siveltimellä, telalla tai ruiskulla. Jos ruiskutetaan, EMP-maali tulee ohentaa Enkoclean työkalunpuhdistusaineella.

Enkoclean sekoitussuhde: **1 - 2,5dl / 4kg** Enke Multi Protect



Tekniset tiedot

Kemiallinen pohja:	Säällekestävä akryylihartsi
Viskositeetti:	n. 4000 mPas (tiksotrooppinen)
Kulutus:	n. 250 ml/m ²
Pinta:	Silkinhimmeä
Peittokyky:	Suuri
Kuivumisaika:	Nopeasti kuivuva (1–2 h)
Ominaisuudet:	Pitkäaikainen tarttuvuus uusille, sään kuluttamille ja vanhoille metalli- ja muovipinnoille. Elastinen, joustaa alhaisissa lämpötiloissa väh. -25 °C:een saakka.
Alusta:	Alustan on oltava kuiva sekä puhdas liasta ja pölystä. Alusta pitää pohjustaa pohjustusaineella tartunnan takaamiseksi. Voidaan maalata myös Enkopur-tiivystysten päälle.
Työstö:	Levitys siveltimellä tai telalla. Voidaan levittää myös ruiskulla, kunhan ensin ohennetaan maalia EnkoClean työkalupuhdistusaineella. Juotossaumojen päälle voidaan asettaa lisäksi kuitu- tai polyesterikangaskaistaleet.
Työvälineiden puhdistus:	EnkoClean-työkalujen puhdistusaine
Toimitusmuoto:	4 kg ämpäri [3,5 EMP jaloteräs] kiristysrenkaalla (uudelleensuljettava).
Värit:	Standardivärit: Antrasiitti, Punaruskea, Patina, Harmaa ja Valkoinen.
Ohentaminen:	Enkoclean Työkalupuhdistusnesteellä

Työturvallisuus



Noudata käyttöturvallisuustiedotteidemme sisältämiä ohjeita.

Jätteenkäsittely

Asianmukaista hävittämistä varten säiliöt on tyhjennettävä esim. lastalla viimeisen aineen käytön jälkeen. Näin tyhjennetyt peltipurkit voidaan palauttaa metallinkeräykseen. Kovettamattomat jäämät ja suuremmat tuotejäämät ämpäriissä ovat vaarallista jätettä ja pitää viedä ongelmajätekeräykseen.



Tämä ohje pohjautuu viimeiseen tekniseen tietoomme sekä kokemuksiimme ja se on vain yhteenveto yleisistä suosituksista. Erilaiset työstöön ja käyttöön vaikuttavat tekijät eivät vapauta tuotteen käyttäjää varmistautumasta omilla kokeillaan tuotteidemme asianmukaisesta käytöstä. Saneerattaessa alustoja, joiden koostumusta ei tunneta tai jotka ovat epätavallisia, on ehdottomasti ensiksi neuvoteltava tehtaan kanssa. Koska tuotteidemme oikea ja asianmukainen käyttö ei ole valmistajan valvonnan alaisia, voimme taata vain virheettömän materiaalin.

Tästä ei voida johtaa oikeudellisesti sitovaa lupausa koskien määrättyjä ominaisuuksia tai soveltuvuutta konkreettiseen käyttötarkoitukseen. Aineen käyttäjän on omalla vastuullaan huomioitava kaikki kolmansien osapuolien tuotesuojat sekä lain määräämät ohjesäännöt ja määräykset. Yhtiömme työntekijöiden antamat mahdolliset suulliset tiedot, jotka ovat sisällöltään ristiriidassa näiden käyttöohjeiden kanssa, ovat pätemättömät ilman nimenomaista ENKE tehtaan kirjallista vahvistusta. Käyttötarkoitukset, jotka osoittautuvat olevan työstoohjeissa annettujen suositusten ulkopuolella, ovat käyttäjän omalla vastuulla, jos niistä ei ole edeltä käsin neuvoteltu tehtaan kanssa.